

UNICOAT 460 - (460P60)

Omschrijving

Eenzijdig membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een niet-geweven polyestervlies wapening. Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie.

Kenmerken

Samenstelling	Norm	Eenheid	Waarde	Tolerantie
Wapening			niet-geweven polyestervlies	
Afwerking bovenzijde			wegbrandfolie	
Afwerking onderzijde			-	
Dekmassa			plastomeerbitumen	
Eigenschappen				
Dikte	EN 1849-1	mm	2,0	-5 % / +10 %
Treksterkte (L / B)	EN 12311-1	N/50 mm	800 / 500	± 20 %
Rek bij maximale treksterkte (L / B)	EN 12311-1	%	25 / 30	± 15
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,5	
Nageldoorscheursterkte (L / B)	EN 12310-1	N	150 / 150	-0/+250
Flexibiliteit bij lage temperatuur	EN 1109	°C	≤ -5	
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 1110	°C	≥ 140	
Brandgedrag	EN 13501-1	Class	NPD	
Verpakking				
Afmetingen van de rol	EN 1848-1	m	≥ 15,00 x 1,00	
Massa van de rol		kg	± 25	
Aantal rollen per pallet			25	

NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Mechanisch bevestigd.
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag.

Keuring & certificaten

- KOMO CTG 707 (NL)

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.soprema.com